

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ООО «ИПС Брандтрейд»

М.В. Носков

2019 г.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ грунтовки адгезионной КМД-О-КОНТАКТ

### 1 Подготовка металлических поверхностей, подлежащих грунтованию

1.1 Подготовка металлических поверхностей, подлежащих грунтованию, состоит из освидетельствования поверхностей и последующей очистки поверхностей от загрязнений и устранения дефектов.

1.2 Освидетельствование поверхностей заключается в визуальной проверке их качества (определяют степень загрязнения поверхностей и выявляют дефекты, имеющиеся на поверхностях) и проверке условий эксплуатации поверхностей. По результатам освидетельствования составляют акт произвольной формы.

1.3 При очистке поверхностей производят удаление с них пыли, грязи, ржавчины, окалины, выполняют обезжиривание поверхностей.

Очистку поверхностей производят ручным или механизированным способом.

### 2 Приготовление растворной смеси грунтовки

2.1 При ручном нанесении растворную смесь грунтовки готовят следующим образом: грунтовку засыпают в чистую воду, налитую в чистую емкость, и тщательно перемешивают до получения однородной пластичной массы. Пропорции смешивания: от 1,30 л до 1,35 л воды на 1 кг грунтовки.

Приготовленную растворную смесь необходимо выдержать после перемешивания в течение 2-3 мин и использовать в течение 30 мин с момента приготовления.

2.2 При механизированном нанесении растворная смесь готовится автоматически при помощи оборудования, предназначенного для нанесения штукатурки (штукатурной станции). Порядок приготовления растворной смеси – в соответствии с инструкцией производителя оборудования.

### 3 Нанесение растворной смеси грунтовки

3.1 Растворную смесь грунтовки наносят ручным или механизированным способом.

3.2 При ручном нанесении растворную смесь грунтовки наносят кистью или валиком.

3.3 При механизированном нанесении растворную смесь грунтовки наносят при помощи оборудования, предназначенного для нанесения штукатурки (штукатурной станции). Порядок применения штукатурной станции – в соответствии с инструкцией производителя.

3.4 Грунтовку наносят на основание в один слой.

3.5 Рекомендуемый расход грунтовки (сухой смеси) – 0,5 кг/м<sup>2</sup>.

4 Нанесенное грунтовочное покрытие подвергают естественной сушке в течение 1 суток (при нормальных условиях окружающей среды). При сушке в условиях более низких температур и более высокой относительной влажности время сушки увеличивается.

После высыхания грунтовочное покрытие готово к нанесению покровного материала.

5 Очистку инструмента и приспособлений, используемых для приготовления и нанесения растворной смеси грунтовки, осуществляют водой.